

Cap Elast 9 Intermédiaire

Couche intermédiaire pour le système d'imperméabilité
Cap-élast 9 et SL. Extérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Extérieur.
Propriétés	- Prêt à l'emploi, - Contient une protection de film contre les algues et mousses
Liant	Revêtement à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.
Conditionnement	15 L
Teintes	Peut être teinté en teintes claires avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	Mat Velouté, poché
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,3 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	Supports visés à la norme NF DTU 42.1 bruts ou recouverts de produits de peinture. Béton de granulats courants ou de granulats légers. Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique.
Préparation du support	<p>Pâte de verre, grès cérame.</p> <p>Les supports doivent être sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Les supports peints feront l'objet d'une étude préalable conformément à la norme NF DTU 42.1.</p> <p>Les travaux préparatoires se feront conformément aux Cahier des Clauses Techniques et à la norme NF DTU 42.1. :</p>



Béton, enduits à base de revêtements hydrauliques, revêtus ou non d'une ancienne peinture organique :

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté. Selon l'état du sup-port, Fixateur LF Pigmenté peut être remplacé par Dupagrund (dilué à 20% de Diluant 499).

Briques et maçonneries de parement :

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté.

Peintures dispersions bien adhérentes ou RPE:

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté. Selon l'état du support, Fixateur LF Pigmenté peut être remplacé par Dupagrund (dilué à 20% de Diluant 499).

Façades en pâte de verre ou carreaux en céramique ainsi que sur plâtre de Paris :

Application d'une couche d'impression de Dupagrund (dilué à 20% de Diluant 499).

Peintures ou revêtements minéraux :

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté.

Méthode d'application

Au rouleau façade.

Consommation / Rendement

En fonction du système retenu, se conformer à la fiche technique de la finition. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Sur Fixateur LF Pigmenté ou Dupagrund :

- I2/A3 (finition granitée ou talochée) : 500g/m²

- I3/A4 : 1 x 600g/m²

- I4/A5 : 2 x 500 g/m² (déposer la première couche de Cap-Elast 9 Intermédiaire, maroufler l'armature et recouvrir après séchage avec la 2ème couche)

Conditions d'emploi

Température supérieure à + 5° C et inférieure à 30° C, hygrométrie inférieure à 80 %.

Séchage/Temps de séchage

A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec hors poussière après 4 heures et recouvrable après 24 heures; sec à cœur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Remarque

Ne jamais appliquer Cap-Elast 9 Intermédiaire à l'intérieur. Le revêtement devra s'arrêter à 25 cm du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 ou 3 couches de Muresko Plus ou d'AmphiSilan. Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Conservé hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus dans les eaux naturelles. Contient des produits biocides : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la benzisothiazolinone et de la méthylisothiazolinone. Contient des produits biocides pour la protection du film sec : terbutryne, octylisothiazolinone et zinc pyrithione. Informations complémentaires: voir la fiche de sécurité.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A /c) : max. 40g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 40 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Cap Elast 9 Intermédiaire - Edition: février 2017

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.