



DESTINATION ET PRÉSENTATION

■ L'HUILE BARDAGE OPAQUE BLANCHON protège et décore tous les bois extérieurs verticaux : bardages, claustras, volets, meubles de jardin, etc.

■



Huile Bardage Opaque

ENTRETIEN

- Dès que la nuance du bois s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, appliquer une nouvelle couche d'HUILE BARDAGE OPAQUE. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.
 - Si besoin (entretien tardif), égrener (papier abrasif fin) puis utiliser le DÉGREISEUR PRÉPARATEUR BOIS, avant d'appliquer l'HUILE BARDAGE OPAQUE.
- IMPORTANT :** l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c'est cette évolution caractéristique qui indiquera l'opportunité de l'entretien.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Délai "entre 2 couches" : 20 à 40 minutes.
- Séchage complet : 24 heures.

RENDEMENT

- Imprégnation initiale : 10 m² au litre par couche (ce rendement peut varier en fonction des essences de bois).
- Imprégnation d'entretien sur toutes essences : 12 à 15 m²/L.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	RÉSINE SPÉCIALE D'IMPRÉGNATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Huiles modifiées avec des résines synthétiques, en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Gélifiée, ne coule pas, pour un meilleur confort d'application
RECOUVRABILITÉ	20 à 40 minutes. Passé un délai de 12 heures, pratiquer toujours un égrenage préliminaire pour réouvrir les fibres et optimiser l'absorption de l'HUILE BARDAGE OPAQUE par les pores du bois
SÉCHAGE	24 heures à 20°C

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2021.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com