

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Application

Supports appropriés	Supports minéraux (béton, chape en ciment), sur anciennes peintures bien adhérentes ou à l'intérieur sur goudron; préparés conformément au DTU 59.1.
Préparation du support	Béton, chape de ciment : préparer mécaniquement le support pour enlever toute trace de laitance ou produit de cure. La résistance à la traction du support doit être > 1 MPa après la préparation. Reboucher si nécessaire avec Disbocret 505 ou 507. A l'extérieur, vérifier que l'eau puisse s'écouler (absence de flaques d'eau, pente $> 3\%$). Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Goudron (intérieur exclusivement) : Nettoyer avec tout moyen approprié.
Méthode d'application	Brosse ou rouleau.
Système de couches	A l'intérieur : Impression : a) sur support absorbant une couche de fond Disbon 404 dilué à 30 % avec de l'eau, b) sur support fermé (ancienne peinture), faire un essai d'accrochage ou appliquer une couche de Disbon 481 Finition : deux couches de Disbon 404 dilué avec 5 % d'eau au maximum. Aspect décoratif: Saupoudrer la dernière couche encore fraîche de Disbon 404 avec des paillettes Disboxid 948. Il est conseillé de recouvrir les surfaces ainsi traitées avec un vernis. Vernis mat, lisse: Recouvrir le Disbon 404 après séchage avec une couche de Disbopur 458 (voir fiche descriptive du Disbopur 458). Vernis mat, antiglisse: Recouvrir le Disbon 404 après séchage avec une couche de Disbopur 458 mélangé avec 2-3% de Disbon 947 Slidestop (voir fiche descriptive du Disbopur 458). A l'extérieur (balcons avec pente): Impression: une couche de fond Dupaggrund Finition: deux couches de Disbon 404 dilué avec 5 % d'eau au maximum Les surfaces légèrement fissurées peuvent être traitées par une incorporation d'armature.
Consommation / Rendement	Env. 200 ml/m ² par couche, soit 5 m ² /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Travaux extérieurs : par température supérieure à $+ 5^{\circ}$ C et hygrométrie inférieure à 65 %. Travaux intérieurs : par température supérieure à $+ 8^{\circ}$ C et hygrométrie inférieure à 80 %.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 6 heures. Résistant mécaniquement : environ 3 jours, sec à cœur : environ 7 jours. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.
Remarque	Ne pas utiliser dans les garages. A l'extérieur, il est important de veiller à une évacuation d'eau. De l'eau stagnante risque de détremper la peinture. Des substances organiques (feuilles, café etc) peuvent altérer la teinte ; cela ne modifie pas la performance technique. L'application pour des cuves de rétention d'huile est déconseillée. Ne pas mélanger Disbon 404 avec d'autres produits.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Elimination des déchets

Valeur limite de COV en UE

Marquage CE

Garder hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Eviter de manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations. En cas de projection, ne pas inhaler les brouillards.

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Pour ce produit (catégorie A/i): max. 140 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 50 g/l.



Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08¹⁾

DIS-420-010265 EN 13813:2002

Matériau pour chapes à base de résine
synthétique EN 13813:SR-AR2-E_{fl}-B1,5-IR4

Réaction au feu	E _{fl}
Emission de substances corrosives	SR
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance à l'usure	AR2
Force d'adhérence	B1,5
Résistance à l'impact	IR4

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr